Ivalo

Parquetvinyl by Lamett

FICHA TECNICA

ESPECIFICACIONES		ES
Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	
Medidas	Plancha	1213 x 176 x (4+1) (0.55) mm
	Caja	11 planchas / 2.348 m² / 20 kg
	Paleta	50 cajas / 117.40 m² / 1010 kg
Densidad	EN ISO 23996	+/- 1650 kg/m³
Sistema de instalación	ISO 24334	I4F Tight Lock (>1.5 KN/m)
Diferentes planchas		40
Capa Superior		Estructura de madera profunda
Biselado		Bisel 4V
Nivel de brillo	A 60°	5 %
Garantia	Uso residencial Uso comercial	35 años 20 años
Clase de uso	EN ISO 10874	Clase 23/33 – Uso commercial intensivo

CARACTERISTICAS TECNICAS				
CARACTERISTICA		**METODO**	**REQ. MIN.**	**RISULTATO**
Entorno y certificados				M1, Floorscore, A+, Greenguard, REACH, libre de ftalatos
Classificación de Resistencia al fuego		EN 13501-1		Bfl-s1
Punzonamiento		EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	OK
Variación dimensional		EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	OK
Resistencia a los rayos UV		EN ISO 105-B02	≥ 6	OK
Resistencia al deslizamiento		EN 13893 DIN 51130		DS (≥ 0.3) R10
Resistencia a los arañazos		EN 16094	≤ MSR-A2	OK
Resistencia al desgaste		EN 13329	≥ 2000 ciclos	≥ 4000 ciclos
Resistencia a las manchas		EN 438-2		Grupo 1 & 2 : Grado 5 Grupo 3 : Grado 4
Emisión de formaldehído		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
Contenido pentachlorofenol				< limite de detección
Sillas con ruedas		EN 425 (25000 cycles)	Solo una leve degradación	OK
Resistencia al calor		EN 12667		< 0.15 m²K/W
Calefacción por suelo radiante				OK (max +28°C)
Crecimiento bacteriano				No promueve el crecimiento
Reducción del ruido de tránsito		EN ISO 10140		ΔLw 18 dB (manta niveladora IXPE)

Consulte las instrucciones de limpieza y mantenimiento en : www.parquetvinyl.com

CE EN 14041