Neva

Parquetvinyl by Lamett

FICHA TECNICA

ESPECIFICACIONES		ES
Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	
Medidas	Baldosa	1235 x 232 x (4+1) (0.55) mm
	Caja	9 baldosas / 2.579 m² / 22.1 kg
	Paleta	44 cajas / 113.462 m² / 995 kg
Densidad	EN ISO 23996	+/- 1850 kg/m³
Sistema de instalación	ISO 24334	I4F Tight Lock (>1.5 KN/m)
Diferentes planchas		30
Capa Superior		EIR, PureCoat
Biselado		Bisel 4V
Nivel de brillo	60°	3-4 %
Garantia	Uso residencial Uso comercial	35 años 20 años
Clase de uso	EN ISO 10874	Clase 23/33 – Uso commercial intensivo

CARACTERISTICAS TECNICAS				
CARACTERISTICA		**METODO**	**REQ. MIN.**	**RISULTATO**
Entorno y certificados				M1, Floorscore, A+, Greenguard, REACH, libre de ftalatos, IAC Gold
Classificación de Resistencia al fuego		EN 13501-1		Bfl-s1
Punzonamiento		EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	0.0 mm
Variación dimensional		EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	0.03 %
Resistencia a los rayos UV		EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistencia al deslizamiento		EN 13893 DIN 51130	DS (≥ 0.3) R9	DS (0.38) R10
Resistencia a los arañazos		EN 16094	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A2 MSR-B2
Resistencia al desgaste		EN 13329	≥ 2000 ciclos	4700 ciclos
Resistencia a las manchas		EN 438-2		Grupo 1 & 2 : Grado 5 Grupo 3 : Grado 4
Emisión de formaldehído		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	0.02 mg/m³ (E1)
Contenido pentachlorofenol				< limite de detección
Sillas con ruedas		EN 425 (25000 cycles)	Solo una leve degradación	OK
Resistencia al calor Calefacción por suelo radiante		EN 12667	< 0.15 m²K/W	0.042 m²K/W OK (max 28°C)
Propiedades eléctricas (antiestática)		EN 1815:2016 A	Tensión corporal ≤ 2.0 kV	0.1 kV
Crecimiento bacteriano				No promueve el crecimiento
Reducción del ruido de tránsito		EN ISO 10140		ΔLw 18 dB (manta niveladora IXPE)

Consulte las instrucciones de limpieza y mantenimiento en : www.parquetvinyl.com

CE EN 14041